

COMPOSIÇÃO

Resina epóxi acrilada com tripropileno glicol diacrilato.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Boa resistência química
Flexibilidade moderada
Ótima reatividade
Alto brilho
Boa umectação

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto visual:	Líquido transparente, levemente amarelado
Viscosidade cP's (25°C)	1.500 – 2.500
Funcionalidade	2
Teor de ácido (%)	< 0,4

APLICAÇÃO

Resina com alto poder de cura, ótimo brilho, para uso em aplicações gerais. Sugestão de aplicação: madeira; flexografia; offset; serigrafia; calandra.

ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

VALIDADE

12 meses.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.