

COMPOSIÇÃO

Resina Epóxi Acrilada.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Boa umectação
Boa flexibilidade
Bom nivelamento

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto visual:	Líquido Transparente castanho
Teor de epóxi (%)	<4,0
Funcionalidade	2
Teor de ácido (%)	<2,0
Viscosidade cPs 25°C	12.000 – 30.000

APLICAÇÃO

A Resina Epóxi Acrilada modificada com óleo de soja Epoxidado, possui uma ótima umectação de pigmentos e cargas minerais com baixo custo para uso em aplicações gerais. Sugestão de aplicação: Flexografia; Offset; Serigrafia; Calandra; Madeira.

ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

VALIDADE

12 meses.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FISPQ) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.