

COMPOSIÇÃO

Resina Epóxi Acrilada.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Boa umectação
Resistência química
Ótima reatividade
Alto brilho

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto visual:	Líquido Transp. Levemente amarelado
Teor de epóxi (%)	< 3,5
Funcionalidade	2
Teor de ácido (%)	< 0,4
Viscosidade cPs 25°C	500.000 – 800.000

APLICAÇÃO

A Resina Epóxi Acrilada com alto poder de cura, ótimo brilho e resistência química com baixo custo para uso em aplicações gerais. Sugestão de aplicação: Flexografia; Offset; Serigrafia; Calandra; Madeira.

ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

VALIDADE

12 meses.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FISPQ) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.