

COMPOSIÇÃO

Resina poliéster hexa acrilado.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Bom brilho
Boa dureza
Boa reatividade
Resistência química

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto visual:	Líquido transparente, levemente dourado
Viscosidade gardner	Z4 – Z5
Índice de acidez mg/KOH	< 25,0
Funcionalidade	6

APLICAÇÃO

Resina uv de alta reatividade que proporciona um ótimo poder de umectação de pigmentos e boa reatividade. Sugestão de aplicação: Madeira; Flexografia; Dispersões de pigmentos.

ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

VALIDADE

12 meses.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.