

COMPOSIÇÃO

Resina Poliéster Acrilada.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Bom brilho
Boa dureza
Boa reatividade

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto visual:	Líquido opalescente esverdeado
Não voláteis (%)	>88,0
Viscosidade gardner	Y - Z
Índice de acidez mg/KOH	<25,0

APLICAÇÃO

A Resina Poliéster Acrilada é indicada para sistema de primer e massas para linha moveleira, possuindo boas propriedades de brilho e secagem com moderada resistência a amarelamento. Sugestão de aplicação: Madeira.

ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

VALIDADE

12 meses.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FISPQ) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles. As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.