

COMPOSIÇÃO

Co-polímero acrílico uv (50%) em dipropilenoglicol di-acrilado e hexanodiol di-acrilado

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Bom brilho
Boa Flexibilidade
Aderência em plásticos

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto visual:	Líquido transparente, levemente amarelado
Teor de sólidos (%)	> 92,0
Viscosidade cP's 25°C	12.000 – 30.000
Índice de acidez mg/KOH	< 5,0
DPGDA (%)	25
HDDA (%)	25
Polímero (%)	50

APLICAÇÃO

Resina UV indicado pelo seu forte poder de adesão em substratos plásticos flexíveis. Sugestão de aplicação: Flexografia; Offset; Serigrafia; Calandra; Pulverização; Metalização.

ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

VALIDADE

12 meses.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.