

## COMPOSIÇÃO

Neopentilglicol diacrilado para linha madeira (não purificado).

## PROPRIEDADES TÉCNICAS

### PROPRIEDADES DA RESINA

|                        |
|------------------------|
| Bom Poder de Diluição  |
| Boa Adesão             |
| Boa reatividade        |
| Flexibilidade Moderada |

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Aspecto visual:               | Líquido transparente, levemente amarelado |
| Não voláteis (%)              | <75,0                                     |
| Viscosidade ZHAN 2 (segundos) | Z – Z3                                    |
| Índice de acidez mg/KOH       | <28,0                                     |
| Teor de ácido (%)             | <3,5                                      |
| Densidade                     | 1,03                                      |

## APLICAÇÃO

Diluyente de baixa viscosidade que proporciona um bom poder de diluição, uma boa reatividade e auxilia na adesão a diversos tipos de substratos. Sugestão de aplicação: Madeira.

## ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

## VALIDADE

12 meses.

## SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FISPQ) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

## NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.