

COMPOSIÇÃO

Trimetilolpropano triacrilado.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Dureza
Boa Adesão
Boa reatividade
Resistência química

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto visual:	Líquido transparente, levemente amarelado
Não voláteis (%)	>88,0
Viscosidade Copo Ford 04 (segundos)	50 – 70
Índice de acidez mg/KOH	<15,0
Teor de ácido (%)	<2,0
Densidade	1,09

APLICAÇÃO

Diluyente de baixa viscosidade que proporciona uma boa dureza e alta reatividade. **Sugestão de aplicação:** Madeira.

ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

VALIDADE

12 meses.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FISPQ) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.