

COMPOSIÇÃO

Pentaeritritol tetraacrilado para linha moveleira (não purificado).

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Alta dureza
Boa Adesão
Boa reatividade
Resistência química
Resistência abrasiva

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto visual:	Líquido transparente, levemente amarelado
Não voláteis (%)	>85,0
Viscosidade (Gardner)	Y – Z2
Funcionalidade	4
Teor de ácido (%)	<3,8
Densidade (g/ml)	1,15

APLICAÇÃO

Monômero UV de alta reatividade que proporciona um ótimo poder de cura e boa dureza proporcionando boa resistência química. **Sugestão de aplicação:** madeira.

ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

VALIDADE

12 meses.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FISPQ) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.