

COMPOSIÇÃO

Trimetilolpropano etoxilado tri-acrilado.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Resistência química
Boa Adesão
Boa reatividade
Dureza
Umectação de pigmentos

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto visual:	Líquido transparente, levemente amarelado
Não voláteis (%)	> 97,0
Viscosidade cP's (25°C)	60
Funcionalidade	3
Teor de ácido (%)	< 0,4

APLICAÇÃO

Possui características aliadas de boa umectação de pigmentos com resistência abrasão unidas a uma boa flexibilidade do filme e baixa viscosidade. Sugestão de aplicação: Madeira; Flexografia; Offset; Serigrafia.

ARMAZENAMENTO

O produto oferece muito boa estabilidade em condições típicas de armazenagem e transporte. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura. ARMAZENAR EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 40°C. Recomenda-se utilizar embalagens metálicas.

VALIDADE

12 meses.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.